

IMPERMEABILIZANTE

5 AÑOS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y ELASTOMERICO

FICHA TÉCNICA

SOLUCIONES PARA CONCRETO
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO TÉRMICO Y ELASTOMÉRICO
INNOVACION COLOR'S 5 AÑOS.

DESCRIPCION:

IMPERMEABILIZANTE ES UN COMPUESTO CON COLORES PARA TU ELECCION, DE ALTA VISCOSIDAD PROCESADO CON RESINAS ACRÍLICAS QUE LE PROPORCIONAN UNA GRAN FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA AL INTemperismo Y UNA DURABILIDAD DE 5 AÑOS.

USOS

EL IMPERMEABILIZANTE SE EMPLEA:

IMPERMEABILIZANTE ES UN COMPUESTO CON COLORES PARA TU ELECCION, DE ALTA VISCOSIDAD PROCESADO CON RESINAS ACRÍLICAS QUE LE PROPORCIONAN UNA GRAN FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA AL INTemperismo Y UNA DURABILIDAD DE 5 AÑOS.

CUALIDADES POR SUS CARACTERÍSTICAS EL IMPERMEABILIZANTE.:

- ES FÁCIL DE APLICAR.
- SECA RÁPIDAMENTE.
- POSEÉ GRAN FLEXIBILIDAD QUE LE PERMITE ADAPTARSE A LOS MOVIMIENTOS SIN PERDER SU ADHERENCIA.
- SE PUEDE APLICAR EN SUPERFICIES SECAS
- ES ECONÓMICO Y ECOLÓGICO.
- EN COLOR BLANCO TIENE ALTA REFLEXIÓN A LOS RAYOS SOLARES POR LO QUE DISMINUYE LA TEMPERATURA.
- TIENE EXCELENTE ADHERENCIA.
- PUEDE APLICARSE EN CUALQUIER CLIMA.
- FORMA PELÍCULA 100% IMPERMEABLE.
- PUEDE APLICARSE SOLO O CON MEMBRANA DE REFUERZO. NO ES FLAMABLE.

RECOMENDACIONES

NO APLIQUE EL PRODUCTO CON AMENAZA DE LLUVIA. RESPETE LOS TIEMPOS DE SECADO ENTRE CAPA Y CAPA. NO APLIQUE EN TEMPERATURAS MENORES DE 5°C.. NO LO UTILICE BAJO ENLADRILLADOS NI EN LUGARES DE TRÁNSITO INTENSO. NO LO COLOQUE SOBRE SISTEMAS ASFÁLTICOS DE RECIENTE APLICACIÓN.

MEDIDAS DE SEGURIDAD NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

APLICACIÓN

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA Y SIN POLVO, GRASAS, ACEITES O PRODUCTOS ASFÁLTICOS. LA PENDIENTE Y LAS BAJADAS DEBERÁN SER SUFICIENTES PARA DESALOJAR EL AGUA DE LLUVIA. EN CASO DE EXISTIR FISURAS SELLARLAS CON CEMENTO PLASTICO SI NO EXCEDEN LOS 5 mm., PARA LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE .SIN DILUIR, EL SECADO DEBE SER DE 3 A 4 h. SECADO AL TACTO ANTES DE QUE APLIQUE LA SEGUNDA CAPA.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

RINDE DE 2 m²/L. POR CAPA.

PRESENTACIÓN

CUBETA DE 19 L.

PROPIEDADES FISICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-	LIQUIDO VISCOSO
COLOR	-	BLANCO O ROJO
OLOR	-	CARACTERSITICO
DENSIDAD	D - 1475	1.22+/-0.05 g/ml.
MATERIA NO VOLATIL	D-2369	40 + / - 5%
VISCOSIDAD	D-2196	700 +/- 1000.
TOXICIDAD	-	POR INGESTION
PH	E-70	8.0 - 9.0

PROPIEDADES FUNCIONALES

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
SECADO AL TACTO	D-1640	30 MIN
SECADO TOTAL	D-1640	24 HRS
ELONGACION	D-2370	200% MIN
ADHERENCIA	D-3350	95% MIN.
RESISTENCIA AL INTEMPERISMO	D-4790	750 HRS
CAMARA SALINA	B-117	500 HRS SIN CAMBIO
PERMEABILIDAD E COLUMNA DE AGUA A 750 ml	D-571	PASA PRUEBA

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR 24 MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO

NOTA

LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO. LAS INSTRUCCIONES QUE DAMOS EN LA PRESENTE INFORMACION TECNICA ESTAN BASADAS EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA, PERO COMO LOS METODOS Y CONDICIONES ESPECIFICAS EN QUE SE APLICARAN ESTOS PRODUCTOS ESTAN FUERA DE NUESTRO CONTROL, ES ACONCEJABLE QUE LOS USUARIOS REALICEN PRUEBAS PREVIAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES ANTE CUALQUIER DUDA DIRIJASE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

Empresa: LUIS EDUARDO VILLALOBOS ALCARAZ

Dirección: Calle: Paseo Reforma No Exterior: 9002 Colonia: Reforma

Municipio: Tijuana Estado: Baja California País: México

Código Postal: 22180

Teléfono: 6646898223

Email: ventas@grupoxl.com



Escanea el código QR
Para ir a nuestro sitio web

www.coverack.com.mx

